

KL-trä

Synlig kvalitet och inbyggnadskvalitet

Kontakt försäljning och frågor:
bygglosningar@setragroup.com

 **Setra**
Vi vill vara grön samma.

Synlig- och inbygggnadskvalitet

Setras KL-produkt erbjuds i två yt-skiktetskvaliteter, synlig och inbygggnads. Den synliga kvalitén lämpar sig väl där väggen ska lämnas synlig, tex bostäder, skolor eller kontor. Råvaran till den synliga kvalitén specialsorteras hos våra sågverk och kontrolleras särskilt i

vår KL-produktion, där extra tid läggs på att åtgärda egenskaper som ej är önskvärda i den synliga kvalitén.

Nedanstående egenskaper gäller vid leveranstillfället och för ytskiktet av KL-elementen. För vidare information

kring mätning av exempelvis kviststorlek hänvisas till Handelssortering av trävaror, svenskttra.se/siteassets/5-publikationer/pdfer/handelssortering2020.pdf.

EGENSKAPER	SYNLIG KVALITET	INBYGGNADSKVALITET
Öppen limfog vid kantlimning	Maxlängd 100 mm per 1 m	Maxlängd 100 mm per 1 m
Färgskiftning inom träslaget	Inga tillåtna	Tillåtet
Blandning av träslag	Ej tillåtet	Tillåtet
Ytstruktur***	Putsad (80)	Inga krav
Synlig fingerskarv	Tillåtet	Tillåtet
Kvistar – friska och torra ljusa*	40 mm 28 st per 1 m ²	Tillåtet
Kvistar – torra mörka och/eller barkringade*	20 mm 4 st per 1 m ²	Tillåtet
Hörnkvist	20 mm 4st per 1 m ²	Tillåtet
Röta	Ej tillåtet	Ej tillåtet
Urfallen hörnkvist	10 mm 1 per 1m ²	Tillåtet
Kvisthål	10 mm 1 per 5 m ²	Tillåtet
Sprickor i kvistar	Tillåtet	Tillåtet
Urslag ur kvist	10 mm	Tillåtet
Lagning med plugg	Tillåtet	Tillåtet
Kådlåpor	Längd: 50 mm Bredd: 5 mm Antal: 5 st per 1 m ²	Tillåtet
Barkdrag	Ej tillåtet	Ej genomgående
Sprickor**	10 % av lamellens längd Maxlängd ändsprickor 50 mm	Tillåtet
Synlig märe	400 mm. 1 per 2 m ²	Tillåtet
Tryckved	10 % av ytan per 1 m ²	Tillåtet
Insektsangrepp	Ej tillåtet	Enstaka, max 2 mm
Missfärgning, blånad, barkbrunhet	Ej tillåtet	Tillåtet
Ytans bearbetning	Enstaka små fel tillåtna, 1 per 2 m ²	Tillåtet
Limrester	Ej tillåtet	Tillåtet
Lagningar	Tillåtet	Tillåtet
Övriga märken	Ej tillåtet	Tillåtet

* Gäller total kvistarea.

** Sprickbildning. KL-trä, liksom andra massiva träprodukter, kommer anpassa sig till omgivande luftfuktighet. Vid denna anpassning kommer sprickbildning vara en naturlig del av processen.

***C-skikten putsats tvärs fiberriktningen.